

# MWI101

## Описание

Белая металлизированная соэкструзионная двуосноориентированная полипропиленовая пленка. С двухсторонней активацией.

- Подготовленный слой для печати
- Белый вспененный слой
- Подготовленный слой для печати и/или ламинации.

## Свойства

Низкий удельный вес.  
Хорошая размерная стабильность.  
Стандартный коэффициент трения.  
Хорошие оптические свойства.  
Высокая адгезия алюминиевого слоя.

## Применение

Использование в различных структурах ламинатов.  
Флексографическая и ротогравюрная печать.  
Упаковка на высокоскоростных автоматах.

## Условия хранения и использования

Для минимизации снижения уровня коронной обработки рекомендуется хранение при температуре не выше 30°C. В случае хранения пленки в неотапливаемом помещении перед использованием, пленку необходимо выдержать при комнатной температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха (60±5) % не менее 24 часов перед использованием. При соблюдении надлежащих условий хранения пленка WCS100 пригодна для переработки в течение 6 месяцев с даты производства.

### Контакт с пищевыми продуктами

Пленка соответствует требованиям, предъявляемым к упаковке продуктов питания. Дополнительные документы могут быть предоставлены по запросу

Свойства	Метод измерения	Единица измерения	Типичные величины
Толщина	ASTM E252-05	мкм	35
Выход	ASTM E252-05	м <sup>2</sup> /кг	39,7
Вес метра квадратного	ASTM E252-05	г/м <sup>2</sup>	25,4
Коэффициент тр.	ASTM D 1894		0,5
Опт. плотность	Tobias Dens	%	2,3
Усадка	MD	OPMA TEST	6
	TD	120 °C-5 мин	3
Модуль эластичности	MD		1370
	TD	ASTM D 882	2500
Прочность на растяжение	MD	ASTM D 882	90
	TD		160
Удлинение при разрыве	MD	ASTM D 882	150
	TD		60
Уровень обработки	ASTM D 2578	дин/см	36

## Контакты.

**Производство:** 142820 Московская область, Старокаширское шоссе, 100 км., владение 1.

тел: +7 495 580 48 76

**Офис продаж:**

Москва, Рыбников пер., 1.

[www.eurometfilms.ru](http://www.eurometfilms.ru)

MD-продольное направление. TD-поперечное направление.

Втулка	Внешний диаметр намотки, мм	Толщина, мкм / Длина рулона, м	
		35	
152 мм (6")	960		19800
	785		13200
	570		6600
76 мм (3")	550		6600

## Стандартная поставка

Пленка поставляется с двухсторонней активацией, изменение способа активации может быть согласовано по договору с отделом продаж.

*Информация, сообщаемая в этой спецификации, основывается на средних величинах выпускаемой продукции. Основная задача предоставленной информации - показать основные характеристики продукции и возможности ее использования.*