

ТС200

Описание

Прозрачная соэкструзионная двуосноориентированная полипропиленовая пленка, термосвариваемая с двух сторон.

- Термосвариваемый слой, подготовленный для печати
- ОПП
- Термосвариваемый слой

Контакты.

Производство: 142820 Московская область, Старокаширское шоссе, 100 км., владение 1.

тел: +7 495 580 48 76

Офис продаж:
Москва, Рыбников пер., 1.

www.eurometfilms.ru

Свойства

Высокая прочность сварного шва.
Хорошие оптические свойства.
Хорошая размерная стабильность.

Применение

Флексографическая и ротogravюрная печать.
Ламинация с другими материалами.
Упаковка на VFFS(вертикальных) и HFFS(горизонтальных) автоматах.
Упаковка продуктов питания.

Свойства	Метод измерения	Единица измерения	Типичные величины						
			15	20	25	30	35	40	
Толщина	ASTM E252-05	мкм	15	20	25	30	35	40	
Выход	ASTM E252-05	м ² /кг	73,3	54,9	44	36,6	31,4	27,5	
Вес метра квадратного	ASTM E252-05	г/м ²	13,7	18,2	22,8	27,3	31,8	36,4	
Прочность сварного шва	ASTM F88-94 130°C/2,7бар/0,5с	г/25мм	350	400	450	500	550	600	
Диапазон термосваривания	ASTM F2029	°C	108 ÷ 140						
Коэффициент трения (не более)	не о./не о. ASTM D 1894		0,3						
Мутность	ASTM D 1003	%	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	
Блеск	ASTM D 2457	%	78						
Усадка	MD OPMA TEST	%	6						
	TD 130 °C-5 мин		4						
Модуль эластичности	MD	Н/мм ²	2000						
	TD		3200						
Прочность на растяжение	MD	Н/мм ²	150						
	TD		260						
Удлинение при разрыве	MD	%	160-250						
	TD		50-100						
Уровень обработки	ASTM D 2578	дин/см	36						

MD-продольное направление. TD-поперечное направление.

Втулка	Внешний диаметр намотки, мм	Толщина, мкм / Длина рулона, м					
		15	20	25	30	35	40
152 мм (6")	960	47000	35000	28000	23500	19800	17500
	785	30500	23000	18400	15300	13200	11400
	570	15250	11500	9200	7650	6600	5700
76 мм(3")	550	15250	11500	9200	7650	6600	5700

Условия хранения и использования

Для минимизации снижения уровня коронной обработки рекомендуется хранение при температуре не выше 30°C. В случае хранения пленки в не отапливаемом помещении перед использованием, пленку необходимо выдержать при комнатной температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха(60±5) % не менее 24 часов перед использованием. При соблюдении надлежащих условий хранения пленка ТС200 пригодна для переработки в течение 6 месяцев с даты производства.

Контакт с пищевыми продуктами

Пленка соответствует требованиям, предъявляемым к упаковке продуктов питания. Дополнительные документы могут быть предоставлены по запросу

Стандартная поставка

Пленка обычно поставляется с внешней обработкой (Внешн. Обр.). Пленка с внутренней (Внутр.обр.) и двухсторонней обработкой может быть поставлена по договору с нашим отделом продаж.

Информация, сообщаемая в этой спецификации, основывается на средних величинах выпускаемой продукции. Основная задача предоставленной информации - показать основные характеристики продукции и возможности ее использования.