

ТН100

Описание

Матовая соэкструзионная двуосноориентированная полипропиленовая пленка, термосвариваемая с двух сторон. Одна сторона подготовлена для печати и ламинации.

- Подготовленный слой для печати
- опп
- Матовый термосвариваемый слой

Контакты.

Производство: 142820 Московская область, Старокаширское шоссе, 100 км., владение 1.

тел: +7 495 580 48 76

Офис продаж:

Москва, Рыбников пер., 1.

www.eurometfilms.ru

Свойства

Глянцевая сторона подготовлена для печати и ламинации.
Хорошая размерная стабильность.
Стандартный коэффициент трения.

Свойства	Метод измерения	Единица измерения	Типичные величины
Толщина	ASTM E252-05	мкм	20
Выход	ASTM E252-05	м ² /кг	54,9
Вес метра квадратного	ASTM E252-05	г/м ²	18,2
Прочность сварного шва	ASTM F88-94 130°C/2,7бар/0,5с	г/25мм	370
Диапазон термосваривания	ASTM F2029	°C	108 ÷ 140
Коэффициент трения (не более)	не о./не о. ASTM D 1894		0,3
Мутность	ASTM D 1003	%	80
Блеск (матовый слой)	ASTM D 2457	%	6
Усадка	MD	OPMA TEST	6
	TD	130 °C-5 мин	3
Модуль эластичности	MD		2000
	TD	ASTM D 882	Н/мм ²
Прочность на растяжение	MD		120 – 170
	TD	ASTM D 882	Н/мм ²
Удлинение при разрыве	MD		160 – 250
	TD	ASTM D 882	%
Уровень обработки	ASTM D 2578	дин/см	36

MD-продольное направление. TD-поперечное направление.

Втулка	Внешний диаметр намотки, мм	Толщина, мкм / Длина рулона, м	
		Толщина, мкм	Длина рулона, м
		18	
152 мм (6")	960		36750
	785		24500
	570		12250
76 мм(3")	550		12250

Применение

Флексографическая и ротogravюрная печать.
Тактильный эффект бумаги.
Ламинация с другими материалами.
Упаковка на VFFS(вертикальных) и HFFS (горизонтальных) автоматах.
Упаковка продуктов питания.

Условия хранения и использования

Для минимизации снижения уровня коронной обработки рекомендуется хранение при температуре не выше 30°C .В случае хранения пленки в не отапливаемом помещении перед использованием, пленку необходимо выдержать при комнатной температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха(60±5) % не менее 24 часов перед использованием. При соблюдении надлежащих условий хранения пленка ТН100 пригодна для переработки в течение 6 месяцев с даты производства.

Контакт с пищевыми продуктами

Пленка соответствует требованиям, предъявляемым к упаковке продуктов питания. Дополнительные документы могут быть предоставлены по запросу

Стандартная поставка

Пленка обычно поставляется с внешней обработкой (Внешн. Обр.). Пленка с внутренней (Внутр.обр.) обработкой может быть поставлена по договору с нашим отделом продаж.

Информация, сообщаемая в этой спецификации, основывается на средних величинах выпускаемой продукции. Основная задача предоставленной информации показать основные характеристики продукции и возможности ее использования.